



MAXELASTIC®

TRANS-M

CAMADA DE ACABAMENTO TRANSPARENTE MATE PARA IMPERMEABILIZAÇÕES REALIZADAS COM MAXELASTIC® TRANS

DESCRIÇÃO

O **MAXELASTIC® TRANS-M** é um produto líquido, monocomponente, à base de resinas de poliuretano alifático, pronto para usar sobre impermeabilizações executadas com **MAXELASTIC® TRANS**, conferindo ao sistema um acabamento transparente mate uma vez curado.

APLICAÇÕES

- Revestimento decorativo transparente de acabamento mate para superfícies e/ou pavimentos executados com resinas de poliuretano ou epoxi.

VANTAGENS

- Excelente aderência e totalmente compatível sobre **MAXELASTIC® TRANS**
- Boa resistência à abrasão, permite o tráfego pedonal.
- Resistente aos raios UV, não amarelece.
- Boa resistência química à água do mar, águas residuais, sais de degelo e ácidos e bases diluídas.
- Permeável ao vapor de água.
- Resistente num amplo leque de temperaturas, de -40 °C a 100 °C.
- Muito fácil de aplicar, pronto a usar, manualmente ou com pistola.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação do suporte

A superfície deve estar perfeitamente limpa e sem sinais de humidade.

Aplicação

Apresenta-se pronto a usar. Aplicar com brocha, rolo de pêlo curto ou pistola air-less uma única camada de produto puro com um consumo aproximado de 0,25 kg/m² sobre a última camada de **MAXELASTIC® TRANS**, quando tiverem passado 12 a 24 horas após a sua aplicação. Não deixar passar mais tempo para assegurar a aderência entre camadas.

Condições de aplicação

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5 °C ou se estas estiverem previstas para as 24 horas posteriores. Não aplicar quando a humidade relativa for superior a 90 %.

Evitar qualquer aplicação se estiver prevista a ocorrência de chuvas nas 24 horas posteriores à mesma.

Cura

O tempo de cura necessário para permitir a colocação em serviço do revestimento após a aplicação é de 3 dias a 20 °C e 50 % de H.R. Temperaturas mais baixas ou uma maior H.R. aumentam o tempo necessário para a cura.

Limpeza de ferramentas

Todas as ferramentas e utensílios de trabalho devem ser limpos com **MAXSOLVENT®** antes da cura do produto. Uma vez curado, só é possível remover o **MAXELASTIC® TRANS-M** com meios mecânicos.

CONSUMO

O consumo aproximado de **MAXELASTIC® TRANS -M** é de 0,25 kg/m² numa única

camada sobre a última camada de **MAXELASTIC® TRANS.**

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não adicionar solventes a **MAXELASTIC® TRANS -M.**
- Para qualquer outro uso não especificado nesta Ficha Técnica consultar o nosso Departamento Técnico.

APRESENTAÇÃO

O **MAXELASTIC® TRANS-M** apresenta-se em embalagens metálicas de 1 kg.

CONSERVAÇÃO

Doze meses na sua embalagem original fechada, em lugar fresco e seco, protegido da geada e da exposição directa ao sol, com temperaturas entre 5 °C e 35 °C. O armazenamento com temperaturas superiores às recomendadas pode dar origem a um aumento da viscosidade.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Aspecto do produto	Líquido incolor
Características do produto aplicado	
Aspecto aplicado	Transparente mate
Condições de aplicação e cura	
Condições ambientais de aplicação, T (°C)/H.R.(%)	> 5 / < 90
Tempo de secagem a 20 °C e 50 % de H.R. (h)	10-12
Condições para colocação em serviço a 20 °C e 50% H.R., (d)	3
Consumo	
Consumo aproximado por aplicação total (kg/m ²)	0,25

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consultar o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

SEGURANÇA E HIGIENE

O **MAXELASTIC® TRANS-M** é um produto inflamável e devem ser tomadas todas as precauções regulamentares durante a manipulação, transporte, armazenagem e aplicação deste tipo de produtos. Não fumar na área de trabalho e manter afastadas as fontes de ignição. Procurar uma ventilação adequada durante a aplicação para evitar a acumulação de vapores.

Evitar o contacto com olhos e pele. Utilizar luvas de borracha e óculos de protecção durante a aplicação. Os salpicos nos olhos devem ser enxaguados com água limpa abundante sem esfregar. No caso de contacto com a pele limpar com água tépida e sabão. Se a irritação persistir, consultar o médico.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **MAXELASTIC® TRANS-M.**

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é responsabilidade do consumidor final do produto.

ISO 9001

ISO 14001



n° ESPMDD001812